

TANIM

BRÜT BETON ASTARI; akrilik, polimer esaslı alçı ve siva altı, brüt beton yüzeyler, yatay ve baş üstü uygulamalar için üretilmiş siva astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Aderans arttırmak amacıyla alçı, kireç ve çimento esaslı siva harçlarının yüzeylerinde.
- Düşey zeminlerde.
- Tavanlarda astar olarak uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü kir, toz, yağ ve gevşek zeminden arındırılmış olması gerekmektedir.
- Gerekli yerlerin tamirata yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Malzeme (düşük devirli bir karıştırıcı) %30 su ile inceltilerek homojen hale gelen kadar karıştırılmalıdır. Ürün kuruma süresi tamamlanana kadar yağış, don, dolu, çığ vs. gibi hava şartlarından korunmalıdır. +5°C - +30°C arası sıcaklıklarda uygulama yapılmalıdır. Tek kat uygulama önerilmektedir. Uygulama esnasında belirli aralıklarla ürün karıştırılmalıdır. Siva, alçı uygulaması için tam kuruma beklenmelidir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm: Likit hali kıvamlı kırmızı
Uygulama Sıcaklığı: (+5°C)-(+30°C)
Kuruma Süresi: Dokunma: 1 saat
Son Kuruma: 24 saat
Katı Madde Oranı:%40-45
Uygulanacak Kat Sayısı: 1 Kat

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeyde güçlü ve dayanıklı bir bağ oluşturur.
- Uygulama oldukça kolaydır.
- Solvent içermez.
- Toksik değildir.
- Bahsi geçen sıvalardaki su kaybının önüne geçer.
- Su geçirimsizlik özelliği bulunur.

UYARI ve ÖNERİLER

- Soğuk sürünüz, ısıtmayınız, dondan koruyunuz. Benzin, gaz benzeri ile temas ettirmeyiniz.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış, donmuş ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Tam kuruma sağlanmadan suya maruz kalmamalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
- Ambalaj dondan korunmalıdır

AMBALAJ

- Net 12kg
- Plastik Kova

SARFIYAT

- Yüzey özellikleri göz önünde bulundurularak 1 kg ile 4-5 m2 alan astarlanabilir.

İLETİŞİM

YAYLA İZOLASYON
İVEDİKKÖY MAH.3811.CAD. NO:19 YENİMAHALLE/ANKARA
E-POSTA: yayla.izolasyon@hotmail.com
WEB: www.yaylaizolasyon.com
Tel:0554 837 61 73